

Performans Beyanı

No: 02

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu : **Yol Agregaları**
2. Kullanım Amacı / Amaçları : **Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar**
3. İmalatçının Adı, Tescilli Ticari Unvanı veya Tescilli Markası ile adresi :
KAPYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez : Yıldızlı Mah. Sahil Yolu Orta Cad. Mert Apt. No:6/11 Akçaabat / TRABZON
Üretim Tesisi : Köprü Yanı Mah. Köprü Yanı Köyü Küme Evleri No:16/1 Maçka / TRABZON
4. Yetkili Temsilcinin Adı : **MURAT KAPLAN**
5. Yapı Malzemelerinin Performansının Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem veya Sistemleri :
Sistem 2+
6. Uyumlaştırılmış Standart : **EN 13043:2002/AC:2004**
Onaylanmış Kuruluş : **CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Ltd. Şti – Belge No : 2404-CPR-A1817**
7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Performans	Performans	Performans	Deney Metodu
Tane Büyüklüğü	0 - 8 mm	8 - 16 mm	16 - 31,5 mm	TS EN 13043 Çizelge 1
Tane Büyüklüğü Dağılım Kategorisi	G _A 85	G _C 85/20	G _C 85/20	Madde 4.1.2
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisi	f ₁₆	f ₂	f _{0,5}	EN 933-1
Petrografik Tanımlaması	ALTERE KAYAÇ	ALTERE KAYAÇ	ALTERE KAYAÇ	EN 12407
Yassılık İndeksi Sınıfı	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅	EN 933-3
Şekil İndeksi	-	Sl ₁₅	Sl ₁₅	EN 933-4
İri Agregaların Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	EN 933-5
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB=4,50	-	-	EN 933-9
Parçalanma/ Kırılma Direnci	-	LA ₂₀	LA ₂₀	EN 1097-2:1998
Klorürler	% 0,0145	% 0,0145	% 0,0145	EN 1744-1 Madde 9
Asitte Çözünebilen Sülfatlar	AS _{0,2}	AS _{0,2}	-	EN 1744-1 Madde 12
İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci	-	M _{DE} 15	M _{DE} 15	EN 1097-1
Donma- Çözölmeye Karşı Direnç	-	MS ₁₈	MS ₁₈	EN 1367-1 veya EN 1367-2
Yığın Yoğunluğu	1,694	1,401	1,356	EN 1097-3
Tane Yoğunluğu	ga=2,89 grd=2,78 gsd=2,82	ga=2,77 grd=2,68 gsd=2,71	ga=2,76 grd=2,68 gsd=2,69	EN 1097-6
Su Emme Oranı	% 1,36	% 1,19	% 1,06	EN 1097-6
Toplam kükürt	% 0,0222	% 0,0222	% 0,0222	EN 1744-1 Madde 11
Isıl Şoka Karşı Direnç	Kütle Kaybı %0,65 Mukavemet kaybı %3,3	Kütle Kaybı %0,65 Mukavemet kaybı %3,3	Kütle Kaybı %0,65 Mukavemet kaybı %3,3	EN 1367-5

8. Uygun Teknik Belge ve Özel Teknik Belgeler : **2404-CPR-A1817**
Yukarıda Tanımlanan yapı Malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan: